

ケナフ繊維の分析資料

	芯部	皮部	全茎
<化学組成>			
灰 分 (%)	3.12	5.07	3.89
ペントザン (%)	19.58	14.08	17.40
リグニン (%)	23~27	1~6	16
セルロース (%)	31~33	60	40
<繊維形状>			
平均繊維長 (mm)	0.6	2.6	
平均繊維幅 (μm)	10~11	16~22	
ルーメン直径 (μm)	32.01	7.51	
繊維壁厚 (μm)	1.51	3.61	