

ケナフの吸水率経時試験（5gの飽和吸水率）

	ケナフコア（粉末） （100メッシュ）		ケナフ繊維（粉末）	
	吸水量（g）	吸水率（%）	吸水量（g）	吸水率（%）
直 後	28.28	565.60	9.52	190
1 週 間 後	27.01	540.20	6.04	121
2 週 間 後	26.44	528.80	5.72	114
3 週 間 後	26.02	520.40	5.75	115
4 週 間 後	26.03	520.60	5.78	116